



PALISADE  
SA-HT SELF-ADHERED UNDERLAYMENT

## PALISADE® SA-HT

### SOUS-COUCHE DE TOITURE AUTO-ADHÉSIVE

PALISADE® SA-HT est une sous-couche de toiture auto-adhésive haute température (121 °C [250 °F]) conçue pour être appliquée sur les toits à forte pente. PALISADE® SA-HT offre un rendement exceptionnel en matière de résistance à long terme aux intempéries par rapport aux produits classiques à base de feutre asphalté. PALISADE® SA-HT est conçu pour être appliqué sous le métal, le bardeau d'asphalte, le bardeau synthétique, le bardeau de cèdre apprêté, les tuiles d'ardoise et les tuiles de toit.



HT 250  
HI-TEMP ADHESIVE



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### TECHNOLOGIE ANTIDÉRAPANTE « STRONGHOLD »

- Technologie antidérapante brevetée\* qui offre une surface de marche supérieure

\*BREVET É.-U.: 7,887,900, BREVET CAN.: 2,597,138

#### ROBUSTE

- Matériau robuste et pliable qui résiste au déchirement et aux températures élevées

#### PERFORMANCE

- Adhésif haute température « HT250 » conçu pour une excellente performance en haute température

#### PROTECTION

- Technologie UV de pointe permettant une exposition aux UV pour une période allant jusqu'à 6 mois avant la pose de la couverture de toit finale
- Technologie de couleur unique KOOL BLUE™ permet moins d'absorption de chaleur et moins d'éblouissement



PALISADE® SA-HT rencontre les codes de construction suivant:

ASTM  
D-1970



FL-5325 (HVHZ)

MIAMI-DADE COUNTY  
APPROVED  
21-0326.06



800-565-2000 | palisadebuild.com



## PROPRIÉTÉS/MÉTHODE D'ESSAI

Couleur	Bleu avec impression rouge
Face supérieure	Polypropylène non tissé antidérapant
Doublure	Doublure en silicone
Perméabilité / ASTM E96-00	0,01 perms
Épaisseur nominale / ASTM D1777	40 mil (1 mm)
Étanchéité autour des clous / ASTM D1970	Réussi
Étanchéité des chevauchements / ASTM D1970	Réussi
Résistance à la traction / ASTM D226	121 lbf/po (21 kN/m)
Résistance à la déchirure / ASTM D4523	160 lbf/po (28 kN/m)
Élongation / ASTM D2523	16%
Flexibilité à basse température / ASTM D1970	-30 °C (-22 °F) - Réussi
Adhérence au contreplaqué / ASTM D1970	55 lbf/po:75°F (25 kgf/30,5 cm: 24°C)
Adhérence au contreplaqué / ASTM D1970	12lbf/pi: 40°F (5.5 kgf/30,5 cm: 4,4°C)
Résistance aux UV / ASTM G90	6 mois
Température de service / ASTM D1970	BT: -40 °C (-40 °F) à HT: 250 °F (121 °C)

## CARACTÉRISTIQUES DES ROULEAUX/PALETTES

Longueur d'un rouleau	66,7pi / 20,3 m
Largeur d'un rouleau	36po / 91.4 cm
Poids d'un rouleau	45 lbs / 21 kg
Pi <sup>2</sup> /rouleau	200
Rouleaux par palette	30



Scannez pour en savoir plus  
ou visitez le [palisadebuild.com](http://palisadebuild.com)

