

EN Promoter

AMERICAN® ATTACHMENT TAPE PROMOTER

DESCRIPCIÓN

AT Adhesion Promoter es una imprimación líquida transparente que se utiliza para mejorar la adherencia de las cintas de espuma acrílica a las molduras exteriores e interiores.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para usar en molduras exteriores e interiores en las que están involucradas piezas moldeadas por inyección y/o de plástico (TPO, PPO, PP, PG, PC, PVC y ABS). Úselo antes de la aplicación de cinta de doble cara en molduras exteriores e interiores.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire toda la cinta adhesiva, así como los residuos de la pieza y el vehículo.
2. Limpie las piezas de metal y plástico. Deje secar bien.
3. Aplique AT Promoter en piezas moldeadas por inyección y de plástico.
4. Deje secar de 3 a 5 minutos.
5. Aplique la cinta adhesiva a la pieza con el papel protector rojo exterior todavía pegado a la cinta.
6. Pinte la pieza si es necesario.
7. Retire el papel protector interior, teniendo cuidado de no tocar ni contaminar la superficie del adhesivo expuesto.



100 Paramount Drive, Suite 300 | Sarasota, FL 34232 | Estados Unidos

Atención al cliente: 800.IPG.8273 | 800.474.8273

Servicio técnico de cintas: 877.447.4832

Aunque creemos que son confiables, las afirmaciones e informaciones aquí contenidas son solo una orientación general y no constituyen garantías de exactitud e integridad. El usuario debe, mediante prueba o de otro modo, determinar la idoneidad para este propósito. No hay garantía de idoneidad para un propósito en particular. Nuestros términos y condiciones estándar de venta se aplican exclusivamente a todos los pedidos, y se excluye toda responsabilidad por daños de cualquier tipo, incluidos los consecuentes que excedan el precio de compra. No estamos autorizados a ofrecer garantías de manera verbal. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en nuestros productos y publicaciones sin

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 24/08

IPG®

FICHA TÉCNICA

VALORES NOMINALES

Los siguientes datos son valores nominales basados en las pruebas PSTC, ASTM y otras pruebas estándar. Los datos no deben considerarse como especificaciones.

Estado físico	Líquido
Color	Transparente
Olor	Dulce, parecido a la menta
Solubilidad	soluble
Punto de combustión	5 °F (-15 °C)
Vaso cerrado de Tagliabue	
VOC	0.35 lb/usg - 41.94 g/L

PRECAUCIÓN: EL ADHESION PROMOTER DAÑA LAS SUPERFICIES PINTADAS. APLIQUE EL ADHESION PROMOTER Y LA CINTA PARA MOLDURAS ANTES DE PINTAR LAS MOLDURAS.

