

À l' Promoteur

AMERICAN^{MD} ATTACHMENT PROMOTEUR D'ADHÉSION

Description

Le promoteur d'adhésion AT est un apprêt liquide transparent utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans en mousse acrylique aux garnitures extérieures et intérieures.

APPLICATION DU PRODUIT

Idéal pour une utilisation sur les garnitures extérieures et intérieures impliquant des pièces moulées par injection et/ou en plastique (TPO, PPO, PP, PG, PC, PVC et ABS). Utilisez avant l'application du ruban adhésif bidirectionnel sur les garnitures extérieures et intérieures.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer tout le ruban adhésif et les résidus de la pièce et du véhicule.
2. Nettoyez les pièces métalliques et en plastiques. Laissez sécher complètement.
3. Appliquer le promoteur AT sur les pièces moulées par injection et en plastique.
4. Laisser sécher de 3 à 5 minutes.
5. Appliquez du ruban adhésif sur la pièce avec la doublure extérieure rouge toujours attachée au ruban.
6. Peinturez la pièce, si nécessaire.
7. Retirez le film intérieur de protection, en veillant à ne pas toucher ou contaminer la surface de l'adhésif exposé.
8. Rouler fermement ou frotter la pièce moulée en plastique sur le véhicule.



100 Paramount Drive, Suite 300 | Sarasota, FL 34232 | USA

Service à la clientèle : 800 IPG-8273 | 800 474-8273

Service technique lié aux rubans : 877 447-4832

www.itape.com | info@itape.com

Bien que nous les considérions comme fiables, les déclarations et l'information contenue dans le présent document ne sont données qu'à titre d'orientation générale et ne constituent pas des garanties d'exactitude et d'exhaustivité. L'utilisateur doit déterminer, par des essais ou d'une autre manière, si le produit convient à cet usage. Il n'y a aucune garantie d'aptitude à un usage particulier. Nos conditions générales de vente s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de toute nature, y compris consécutifs, dépassant le prix d'achat est exclue. Personne n'est autorisé par nous à donner des garanties orales. Nous nous réservons le droit de modifier sans

EN VIGUEUR : 08/24

IPG[®]

FICHE TECHNIQUE

VALEURS NOMINALES

Les données suivantes sont des valeurs nominales basées sur les tests standard PSTC, ASTM et autres. Les données ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

État physique	Liquide
Couleur	Claire
Odeur	Douce, mentholée
Solubilité	Soluble
Point d'éclair Tag Closed Cup	5 °F (-15 °C)
COV	0,35 lb/usg - 41,94 g/L

**ATTENTION : LE PROMOTEUR D'ADHÉSION NUIRA
AUX SURFACES PEINTES.** APPLIQUEZ LE
PROMOTEUR D'ADHÉSION ET LE RUBAN DE
MOULAGE AVANT DE PEINDRE LE MOULAGE.

